



## 地球環境にやさしい、コットン調のハイセンスな素材!

PETボトルを再利用した繊維「ECOPEL®」を使用した、時代のトレンドであるエコ商品です。

コットン調のファブリックは、商業施設などのファサードに高級感溢れる空間を演出し、店舗のイメージアップに貢献いたします。優れた耐候性で退色しにくく、深みのある美しい色が長続きます。初期耐水度1000mmを実現しました。



**EC13**

cream yellow 透光率 17%  
クリームイエロー

Mansel value(マンセル値)  
(H)2.36Y(V)8.76(C)4.06



**EC17**

purplish red 透光率 1%未満  
パープルッシュレッド

Mansel value(マンセル値)  
(H)4.22R(V)3.21(C)8.22



**EC16**

saffron yellow 透光率 22%  
サフランイエロー

Mansel value(マンセル値)  
(H)3.14Y(V)8.51(C)13.09



**EC18**

maroon 透光率 1%未満  
マルーン

Mansel value(マンセル値)  
(H)4.04R(V)2.76(C)4.77



**EC20**

majolica-orange 透光率 14%  
マジョリカオレンジ

Mansel value(マンセル値)  
(H)9.20R(V)5.49(C)11.42



**EC27**

mocha brown 透光率 1%未満  
モカブラウン

Mansel value(マンセル値)  
(H)2.13YR(V)3.70(C)3.17



**EC19**

carmine red 透光率 11%  
カーマインレッド

Mansel value(マンセル値)  
(H)4.66R(V)3.98(C)12.43



**EC28**

oak brown 透光率 1%未満  
オークブラウン

Mansel value(マンセル値)  
(H)5.27YR(V)2.94(C)1.23



### エコマークとは、

環境保全に役立ち、環境への負荷が少ない商品のための目印です。環境ラベリング制度のひとつで消費者が、暮らしと環境との関係について考えたり、環境に配慮された商品を選ぶための目安として役立てられることを目的としています。

このマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会によって1989年に制定され、現在は国際標準化機構 (ISO) 環境ラベル表示のType1として運営されています。

注) 現在エコマーク認定番号の期限は2015年3月31日です。  
これ以降は認定番号が変わります。

※この原反を使用した最終加工品にエコマーク表示はしないでください。

## Precautions

●When patching the fabric width-wise, be sure to align their grains in the same direction. ●Exposure to light on the backside of the material may accelerate discoloration. Be careful not to shed light on the backside. ●The backside is finished with resin coating. Be careful when using sewing machine (Resin applied to backside). ●Due to slight hue differences between lots, use material of the same lot.

	<b>EC23</b> billiard green 透光率 1%未満 ビリヤードグリーン Mansel value(マンセル値) (H)1.67BG(V)3.77(C)8.14		<b>EC31</b> sax blue 透光率 3% サクスブルー Mansel value(マンセル値) (H)9.88B(V)5.86(C)7.91		<b>EC11</b> white 透光率 19% ホワイト Mansel value(マンセル値) (H)6.16Y(V)9.43(C)0.60
	<b>EC24</b> teal green 透光率 1%未満 ティールグリーン Mansel value(マンセル値) (H)0.78B(V)3.35(C)6.12		<b>EC25</b> arabian blue 透光率 1%未満 アラビアンブルー Mansel value(マンセル値) (H)3.52PB(V)3.22(C)8.78		<b>EC12</b> grayju 透光率 20% グレイジュ Mansel value(マンセル値) (H)9.69YR(V)7.99(C)2.06
	<b>EC22</b> forest green 透光率 1%未満 フォレストグリーン Mansel value(マンセル値) (H)6.75BG(V)2.52(C)2.65		<b>EC26</b> loyal blue 透光率 1%未満 ロイヤルブルー Mansel value(マンセル値) (H)6.91PB(V)3.00(C)7.82		<b>EC14</b> cafe au lait 透光率 3% カフェ・オーレ Mansel value(マンセル値) (H)9.30YR(V)5.82(C)2.29
	<b>EC33</b> moss green 透光率 1%未満 モスグリーン Mansel value(マンセル値) (H)1.03G(V)3.84(C)3.29		<b>EC30</b> indigo 透光率 1%未満 インディゴ Mansel value(マンセル値) (H)9.83PB(V)2.14(C)1.73		<b>EC15</b> medium gray 透光率 2% ミディアムグレイ Mansel value(マンセル値) (H)8.03YR(V)5.62(C)0.38
			<b>EC32</b> purple 透光率 1%未満 パープル Mansel value(マンセル値) (H)3.81P(V)3.23(C)3.28		<b>EC29</b> black 透光率 1%未満 ブラック Mansel value(マンセル値) (H)9.23PB(V)1.63(C)0.07

### ご注意:

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。●裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、ご注意ください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です。) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●裝飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。