



■基 布／ガラス繊維100%
 ■不燃製品認定番号／NM-3086
 ■規 格／102cm×50m乱
 ■表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

Strike® ストライク® 不燃材料

消防法の規制強化にともない、需要増の不燃機能を備えた装飾テント。

布目調の14色の豊富な品揃えは、店舗、商業施設など様々な空間環境に対応します。

- 固定式テント、ロールオーニング(※)、パーティション、内装材、看板にお勧めします。
- 当社オーニング用開閉試験4000回(約5年分:測定値であり、保証値ではありません)を試験済み。

ご注意: 建築基準法第37条二号認定を所持していない為、テント倉庫等の膜構造建築物の屋根、外壁には使用不可です。建築物に使用される場合は「FG-8F®」を使用願います。

- ・通常のポリエステル繊維より引裂強度が低下します。
- ・オーニングに使用する場合、フロントバーと生地の間目(両端)には補強布をあててください。
- ・オーニングの前垂れ部分は風ではためきにより亀裂を生じる恐れがありますのでご注意ください。



自然災害を人災にしないために、より高い「安全性」を求めています。その中で注目されているのが「不燃機能素材」。コンクリート、石などの不燃材料と異なり、ファブリックは、しなやかでフレキシブル。その風合いを生かして、さまざまな用途に使われはじめています。規制強化の流れにともない、「装飾テント」にも「不燃」が標準仕様になっていくのでは…、そんなニーズに対応するのが「ストライク®」です。


〈不燃材料とは〉

通常の火災による火熱を加えられた場合、

- ・加熱開始後20分間燃焼しない
- ・防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じない
- ・避難上有害な煙又はガスを発生しない

という材料を指します。

■防火地域・準防火地域・22条区域



都市不燃化、市街地の火災の拡大防止、屋根不燃化のため、地域・区域が定められています。


ご注意:

●保管中、一点に荷重が集中しますと、型跡になることがありますので、分散するように保管してください。●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ガラスの繊維は屈曲面に弱い面がありますので、縫製時および取り付けの際には、折り曲げなどに十分ご注意ください。●縫込みロープ、ハット目部分の縫製時には、必ず補強布を内側にあてがってご使用ください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

**BS11**


white 透光率 10%
ホワイト

Mansel value(マンセル値)
(H)1.34GY(V)9.51(C)0.55

**BS21**

yellow 透光率 20%
イエロー

Mansel value(マンセル値)
(H)3.3Y(V)8.6(C)13.5

**BS18**

deep green 透光率 1%未満
ディープグリーン

Mansel value(マンセル値)
(H)3.36BG(V)3.41(C)3.47

**BS13**


grayju 透光率 6%
グレイジュ

Mansel value(マンセル値)
(H)7.85YR(V)8.27(C)1.52

**BS22**


orange 透光率 17%
オレンジ

Mansel value(マンセル値)
(H)8.8R(V)5.9(C)15.6

**BS12**


ivory 透光率 13%
アイボリー

Mansel value(マンセル値)
(H)3.72Y(V)9.26(C)3.32

**BS16**

red 透光率 12%
レッド

Mansel value(マンセル値)
(H)5.22R(V)4.62(C)13.16

**BS23**

blue 透光率 1%未満
ブルー

Mansel value(マンセル値)
(H)5.0PB(V)3.7(C)10.7

**BS15**


dark brown 透光率 1%未満
ダークブラウン

Mansel value(マンセル値)
(H)0.43YR(V)2.96(C)0.82

**BS19**

navy 透光率 1%未満
ネイビー

Mansel value(マンセル値)
(H)6.17PB(V)2.87(C)3.24

**BS14**

beige 透光率 3%
ベージュ

Mansel value(マンセル値)
(H)7.37YR(V)6.62(C)3.47

**BS17**


cardinal red 透光率 9%
カーディナルレッド

Mansel value(マンセル値)
(H)2.93R(V)3.82(C)8.97

**BS20**

black 透光率 1%未満
ブラック

Mansel value(マンセル値)
(H)4.05PB(V)2.50(C)0.21

**BS24**

cherry pink 透光率 14%
チェリーピンク

Mansel value(マンセル値)
(H)7.2RP(V)4.7(C)13.7